

KIMIDENSO

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

KIMIDENSO es un sistema impermeabilizante de color negro, formulado en base a un compuesto bituminoso de imprimación en frío, elástico y flexible, con excelente adherencia a todo tipo de superficies.

APLICACIONES

- Impermeabilización de elementos de hormigón bajo terreno
- Impermeabilización de losas en baños y cocinas
- Jardineras

PROPIEDADES

- Excelente adherencia
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Fácil aplicación
- Su consistencia tixotrópica le permite ser aplicado en superficies horizontales y verticales.
- Producto listo para ser utilizado

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Negro
Densidad	0.90 gr/cc +/- 0.02
Viscosidad copa Ford 4	2'50"- 3'50"

INSTALACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca.

-Imprimación

Se debe realizar una imprimación con **KIMIPRIMER**, según dosificaciones del producto en su ficha técnica. La imprimación debe realizarse en un tiempo de reacción de 8 horas antes de KIMIDENSO.

- Aplicación

Aplicar la primera capa de KIMIDENSO directamente sobre la superficie, mediante rodillo o brocha de mecha corta. Una vez seco al tacto, aplicar una segunda capa de producto.

-Aplicar una tercera capa dependiendo los requerimientos del proyecto.

Mantener el área de aplicación ventilada en todo momento.

PRESENTACIÓN

- Tineta 20 L
- Tambor 200 L

RENDIMIENTO

250 a 350 cc/m²

Rendimientos para una capa o mano.

Valores estimados y sujetos a condiciones de superficie (porosidad, absorción, imprimación). TRIGONO RT recomienda realizar una prueba previa para obtener la dosificación en condiciones reales.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Agitar el producto antes de utilizar
- **Producto inflamable**
- Se recomienda la utilización de elementos de protección adecuados.
- No fumar durante la aplicación
- No aplicar el producto en superficies con agua.
- Mantener ventilaciones adecuadas
- Mantener los envases cerrados para evitar pérdida de solvente
- Lavar herramientas con aguarrás
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la hoja de seguridad del producto

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

KIMIDENSO debe almacenarse en su envase original bajo techo, bien cerrados y no exponerlos a temperaturas menores a 5°C. Mantener lejos de fuentes de ignición.

Vida útil bajo estas condiciones : 12 meses

OTROS

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos y análisis que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia.

Para mayor información contactar a nuestro departamento técnico quien le dará solución a sus dudas y le aconsejara sobre el uso particular de cada producto.