

KIMIROCK

MORTERO DE PROTECCIÓN CEMENTICIO

DESCRIPCIÓN

KIMIROCK es un mortero nivelante impermeable bicomponente, formulado en base a cemento, aditivos y polímeros, que forman un sistema flexible con excelente adherencia a todo tipo de superficies de Hormigón y recubrimientos.

APLICACIONES

- Losas y muros de hormigón
- Revestimiento de protección
- Protección de sistemas de impermeabilización asfálticos y poliuretanos
- Superficies de albañilería, estucos, madera, metal.

PROPIEDADES

- Excelente adherencia
- Restaurador de superficies
- Fácil colocación
- Alto grado de impermeabilidad
- No tóxico
- No Inflamable
- Antipolvo con alta resistencia al desgaste
- Bajo contenido VOC
- Producto listo para ser utilizado

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Aspecto	Mortero fluido
Color	Gris
Parte A	Líquido, color blanco, 5 kg, Densidad 1.01 gr/cc +/- 0.02
Parte B	Polvo cementicio, color gris, 15 Kg.

INSTALACIÓN

- Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de aceites, polvo o cualquier sustancia que perjudique su adherencia. En caso que sea necesario realice una limpieza con detergentes adecuados y agua a presión.

- Mezclado y preparación

En una tineta limpia o recipiente, agregar la parte líquida (A) y agitar. Luego incorporar la parte polvo (B) y simultáneamente ir mezclando ambos componentes con ayuda de un taladro de baja revolución, hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

El tiempo de aplicación una vez realizada la mezcla es de 1 hora máximo.

Aplicar KIMIROCK sobre la superficie mediante llana lisa o rastrillo de goma, en un espesor de 0,5 mm por capa, de manera homogénea. No agregar agua.

Agitar y revolver el producto antes de utilizar. Repetir periódicamente cada vez que sea aplicado.

PRESENTACIÓN

- Kit 20 Kg

RENDIMIENTO

Superficie lisa : 1 Kg/m² (una capa)

Superficie rugosa : 1.5 Kg/m² (una capa)

Valores estimados y sujetos a condiciones de superficie (porosidad, absorción, imprimación). TRIGONO RT recomienda realizar una prueba previa para obtener la dosificación en condiciones reales.

KIMIROCK

MORTERO DE PROTECCIÓN CEMENTICIO

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Mantener las herramientas de aplicación limpias y con agua.
- La superficie debe estar protegida de rocío o lluvias antes y durante la aplicación.
- No aplicar el producto en superficies con agua.
- No aplicar el producto en temperaturas inferiores a 5°C o cuando se espera un descenso durante el secado.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

KIMIROCK debe almacenarse en su envase original bajo techo, bien cerrados y no exponerlos a temperaturas menores a 0°C.

Vida útil bajo estas condiciones : 12 meses

OTROS

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos y análisis que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Para mayor información contactar a nuestro departamento técnico quien le dará solución a sus dudas y le aconsejara sobre el uso particular de cada producto.